

VEDAKOLL 7000

MEMBRANA POLIMÉRICA FLEXÍVEL COM FIBRAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

VEDAKOLL 7000 é uma argamassa bicomponente modificada com resinas termoplásticas e fibras, indicado para estruturas com movimentação e reservatórios de água potável com ou sem proteção mecânica.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Estruturas com pressão hidrostáticas positivas (reservatórios e piscinas);

- Substratos cimentícios, alvenaria e drywall;
- Reservatórios e piscinas;
- Lajes de cobertura e outras estruturas com movimentação;
- Áreas frias, sacadas e floreiras;
- Estruturas em contato com água potável.
-

VANTAGENS

- Fácil aplicação, forma membrana contínua sem juntas;
- Aplicável em áreas internas e expostas ao sol;
- Excelente aderência e flexibilidade (requer telamento apenas em áreas de reforço);
- Resiste movimentação de fissuras em estruturas previstas em normas Brasileiras;
- Produto atóxico, aplicável em áreas confinadas;
- Permite o assentamento posterior de revestimentos como cerâmicas e porcelanatos.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,5 a 2,0 g/cm ³
Aderência à tração (conforme NBR 11905)	> 0,3 MPa
Resistência a pressão hidrostática	≥ 0,4 MPa
Absorção de água Pot Life (trabalhabilidade a 23°C e 50% de umidade do ar)	<10% 40 min
Ponteamto de fissuras estáticas	> 1mm
Tempo de cura (entre demãos a 23°C)	4 a 6 horas
Tempo de cura (cura total)	7 dias
Condição de aplicação	8 a 35°C

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro, sem materiais ou substâncias que possa prejudicar a aderência do **VEDAKOLL 1000**. Falhas e vazios em elementos estruturais devem ser reparados com **ARGAMASSA** de alta resistência tipo graute ou argamassa 1:3 (em volume) com água modificada com adesivo **VEDAKOLL ULTRAFIX** (traço 1:2).

Antes da aplicação do revestimento, o substrato deve ser pré-umedecido, porém sem empoçamentos.

2. APLICAÇÃO

Disponer o componente A em um recipiente adequado para, em seguida, adicionar o componente B aos poucos, misturando continuamente por pelo menos 3 minutos com misturadores mecânicos com haste metálica até obter uma consistência plástica e sem grumos.

VEDAKOLL 7000 pode ser aplicado projetado ou com uso de trincha e desempenadeira em demãos cruzadas. Pode-se aplicar telas de reforço de poliéster revestida (resinada) em juntas e encontros com maior movimentação ou conforme projeto.

O intervalo entre demãos é de 4 a 6 horas (a 23°C) e o período para cura total é de 7 dias (para realização de testes de estanqueidade por pelo menos 3 dias).

No caso de áreas frias, lajes de cobertura ou áreas com caimento necessário, realizar, após a impermeabilização, uma regularização com argamassa 1:3 (em volume) com água modificada com adesivo **VEDAKOLL ULTRAFIX** (traço 1:2 em volume).

ATENÇÃO

Conforme normas técnicas brasileiras, encher previamente os reservatórios de água (para acomodação da estrutura e mapeamento de fissuras) e esvaziá-lo para então proceder com aplicação do produto;

- Aplicações de chapisco e proteção mecânica são possíveis sobre o **VEDAKOLL 7000**;
- Sistema não recomendado para contato com líquidos quentes;
- Recomenda-se a realização de proteção mecânica acima da membrana impermeabilizante em caso de estruturas com revestimentos com juntas secas ou pedras vulcânicas;
- No caso de reservatórios enterrados, aplicar 3kg/m² de **VEDAKOLL 1000**, aguardando intervalos de 4 a 6 horas para aplicação de subsequentes 3kg/m² de **VEDAKOLL 7000** (sistema composto);

CONSUMO

Consumo do **VEDAKOLL 7000** é de: 3,0 kg/m² (6m²/caixa) – locais com umidade como áreas frias, sacadas e floreiras; 4,5 kg/m² (4m²/caixa) – contato permanente com água como piscinas e reservatórios elevados; 3,0 kg/m² de **VEDAKOLL 7000** + 3,0 kg/m² de **VEDAKOLL 1000** – Reservatórios enterrados.

COMPOSIÇÃO

Componente A – Resina Elastomérica;

Componente B – Cimento, areia, aditivos e fibras.

COR

Componente A - Cinza; Componente B - Branco.

EMBALAGEM

Caixa de 18kg – Componente A + B.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

ATENÇÃO

Cuidado para evitar superdosagem no consumo do produto.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO PISOKOLL

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Pisokoll, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Pisokoll limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.